


Verarbeitungshinweise

Schweißpositionen:



Polung:



Anwendung

Stabelektrode mit hervorragenden Schweißeigenschaften in allen Positionen. Für Verbindungs- und Reparaturschweißungen von unlegierten Baustählen in allen Bereichen der stahlverarbeitenden Industrie und des Handwerks. Die Elektrode ist sehr einfach zu verarbeiten. Sie zeichnet sich durch gute Spaltüberbrückbarkeit, leichtes Zünden und Wiederzünden sowie geringe Spritzverluste aus. Das Ergebnis ist eine glatte feinschuppige Nahtoberfläche mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke auch auf angerosteten und geprimerten Grundwerkstoffen.

Werkstoffe

Allg. Baustähle	S235 bis S355
Schiffbaustähle	A, B, D, A32/36, D32/36
Druckbehälterstähle	P195 bis P355
Rohrstähle	L210 bis L360
Stahlguss	GE21Mn5
Betonstähle	BSt 420, BSt 500

Gütwerte des reinen Schweißgutes

Wärmebehandlung				U
Schweißgutrichtanalyse [%]	C	Si	Mn	
	0,07	0,3	0,6	
Streckgrenze Re [MPa]				> 430
Zugfestigkeit Rm [MPa]				520 - 600
Dehnung A5 [%]				> 24
Kerbschlagarbeit ISO-V [J/-10°C]				> 70

Stromstärke/Verpackungseinheit (VE)

Typ	Dm./Länge [mm]	Stromstärke [A]	Verpackungseinheit [Stk.]			
			S	M	L	XL
162	1,60/250	40 - 60	30	125		
202	2,00/250	50 - 80	20	100		
253	2,50/350	70 - 100	16	67	252	756
323	3,25/350	110 - 170	7	40	147	441

Branche



Charakteristik rutizellulose- umhüllt

Normen

ISO 2560-A
E42 0 RC 11

AWS A 5.1
E 6013

Zulassungen



www.kjellberg.de

Kjellberg Finsterwalde
Elektroden und
Zusatzwerkstoffe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 12
03238 Finsterwalde
Germany

Copyright © 2018 | E18-07-04D
Kjellberg Finsterwalde

+49 3531 50768-0

elektrode@kjellberg.de